



0839

SIL-PRO Bloczki Silikatowe Sp. z o.o.
Godzikowice 50M
55 – 200 Oława
13
0839-CPD-301

PN EN 771-2:2011

Kalksandstein für tragendes und nichttragendes Mauerwerk mit Normal- oder Leichtbettmörtel, an das Anforderungen bzgl. Brand-, Schall-, Wärme und/oder Witterungsschutz gestellt sein können.

Maße	Länge (l)	248 mm
	Breite (t)	240 mm
	Höhe (h)	248 mm
Maßtoleranzen	T3	
Lochbild	wie nebenstehend beschrieben	
Mittlere Druckfestigkeit	$\geq 16,1 \text{ N/mm}^2$, Kategorie I, \perp Lagerfläche, ganzer Stein	
Normierte Druckfestigkeit	$\geq 15,0 \text{ N/mm}^2$, Kategorie I, \perp Lagerfläche	
Haftscherfestigkeit	Tabellenwerte nach DIN EN 998-2:2003, Anhang C	
Brandverhalten	Euroklasse A1	
Wasseraufnahme	$\leq 16\%$	
Wasserdampfdurchlässigkeitskoeffizient	5/10 μ (wg EN 1745)	
Trockenrohdichte	$\geq 1.210 \text{ kg/m}^3$, $\leq 1.400 \text{ kg/m}^3$	
Frostbeständigkeit (b. Frost-Tau-Wechselbeanspruchung)	WUN (LNB)	

CE 301 KS U 24L (D) 15-1,4

Lochbild

Lochanteil

Gruppe 2 $>25 \leq 55\%$
Klasse I Laut Norm PL – EN 771 – 2

Lochreihen 5

Stegdicken

- innen $\geq 7 \text{ mm}$
- außen $\geq 10 \text{ mm}$
- Summe (längs) $\geq 25 \%$
- Summe (quer) $\geq 25 \%$

Grifföffnung:

- Größe $\leq 80 \text{ cm}^2$
- Abstand vom Rand $\geq 50 \text{ mm}$

Feder und Nut

- Tiefe $\leq 4 \text{ mm}$

Wärmeleitfähigkeit

0,41 [W/(m · K)] (nach EN 1745)

Durchschnitt Steimasse 19,05 kg

